

# MOELLER STONE CARE Benelux



## WINCKELMANS TEGELS

REINIGEN – BESCHERMEN - ONDERHOUDEN

**LET OP! ADVIES GEBRUIK ALTIJD EEN VOEGMATERIAAL ZONDER PIGMENT!**

!

### Vooraf

Lees de etiketten voor gebruik van de producten goed door.

### Testen

Test de producten voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad, het effect en de (in)werktijd te bepalen.

### Reinigen

Circa 48 uur na het leggen van het oppervlak kunt u de voegsluier en het bouwvuil verwijderen.

**Vooraf het aanbrengen van de mengverhouding eerst de voegen natmaken met ruim water.**

Verwijderen van het bouwvuil en de voegsluier doe je met de **HMK R183 Cementsluier EX** in de verhouding 1:10 mengen met (warm) water en de mengverhouding 10 minuten laten inwerken (inweken) en dan schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met een rode of blauwe kunststof doodlebug schrobpad.

Bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en na het schrobben goed na spoelen met schoon (warm) water.

Indien de voegsluier een behoorlijke hechting heeft gecreëerd, kan tijdens het reinigen de **HMK R187 Peeling cleaner** worden toegevoegd om de voegsluier uit de open poriën of uit het reliëf van de tegel te halen.

Advies om na het gebruik van **HMK R183 Cementsluier EX** het te neutraliseren met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger**.

Klik op onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van het **HMK** product **R183**, **R157** en **R187**:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r183-natuursteinreiniger-zementschleier-ex.html>

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r187-peeling-cleaner.html>

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.



MoellerStoneCare Benelux GmbH  
 Torenlaan 10A  
 NL-2215 RW Voorhout  
 Tel. 0252-220222  
 Fax 0252-220729  
 www.moellerstonecare.nl  
 info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

## Onderhouden

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks, wekelijks en periodiek reinigen en onderhouden.

Voor het dagelijkse onderhoud gebruikt u de **HMK P324 Edelzeep** in de verhouding 1:200 mengen met (warm) water en hiermee normaal dweilen.

Eens per 4 weken vervangt u de **HMK P324 Edelzeep** voor de **HMK P326 Cotto onderhoudsmelk**.

Klik op onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van het **HMK** product **P324** en **P326**:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p324-edel-steinseife-wischpflege.html>

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-p326-cotto-pflegemilch.html>

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden en het naspoelen met (warm) water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen.

Dit gaat uitstekend met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in de verhouding 1:10 mengen met (warm) water en de mengverhouding 10 minuten laten inwerken (inweken) en schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof doodlebug schrobpad.

Bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed naspoelen met schoon (warm) water.

Klik op onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van het **HMK** product **R157**:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

## Onderhouden natte ruimte (badkamer, zwembad, sauna):

Onderhouden kunt u onderverdelen in dagelijks, wekelijks en periodiek reinigen en onderhouden.

Het dagelijks en wekelijks onderhoud, kan worden gedaan met de **HMK R157 Intensieve tegelreiniger** in de verhouding 1:200 mengen met (warm) water en de mengverhouding aanbrengen op het tegelwerk en kort laten inwerken en dan schrobben met een doodlebug uitgevoerd met rode of blauwe kunststof schrobpad.

Bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed naspoelen met schoon (warm) water.

Periodiek reinigen is, wat frequentie aangaat, afhankelijk van het gebruik van het oppervlak. Periodiek reinigen staat voor het schrobben van de vloeren en wanden en het naspoelen met (warm) water om egaal vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen.

Dit gaat uitstekend met de **HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger** in de verhouding 1:10 mengen met (warm) water en de mengverhouding 10 minuten laten inwerken (inweken) en schrobben met een doodlebug, uitgevoerd met rode of blauwe kunststof doodlebug schrobpad.

Bijvoorbeeld de **HMK Z941** of de **HMK Z942** en goed naspoelen met schoon water.

**Vooraf het aanbrengen van de mengverhouding eerst de voegen natmaken met ruim water.**

Klik op onderstaande link voor een volledig verwerkingsvoorschrift van het **HMK** product **R157** en **R159**:

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r157-fliesen-intensivreiniger.html>

<https://www.moellerstonecare.nl/hmk-r159-fliesen-und-sanitaerreiniger.html>

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.

MoellerStoneCare Benelux GmbH  
 Torenlaan 10A  
 NL-2215 RW Voorhout  
 Tel. 0252-220222  
 Fax 0252-220729  
 www.moellerstonecare.nl  
 info@moellerstonecare.nl



# MOELLER STONE CARE Benelux

## Verbruik

- HMK R183 Cementsluier EX** circa 10 tot 30 m2 per liter
- HMK R187 Peeling cleaner** circa 5 tot 20 m2 per liter
- HMK S234 Vlekstop -Top effect-** circa 5 tot 15 m2 per liter
- HMK P324 Edelzeep** circa 1000 m2 per liter
- HMK R157 Intensieve tegelreiniger** circa 10 to 20 m2 per liter
- HMK R159 Tegel- en sanitairreiniger** circa 10 tot 20 m2 per liter

## SCHOONMAAKGEREEDSCHAP in combinatie met de genoemde HMK producten

- HMK Z940, HMK Z941 of HMK Z942** Doodlebug schrobpad wit, rood of blauw + toebehoren
- HMK Z944, HMK Z945 en HMK Z946**



**HMK Z2940**  
 Is de zachtste doodlebug schrobpad. Zeer geschikt voor het uitboenen en (licht) inboenen. Geschikt voor het droog polijsten van schone vloeren.

**HMK Z2941**  
 Geschikt voor (lichte) dagelijkse reinigingstaken. Met name geschikt voor het inboenen. Verwijdert licht aangehecht vuil en schrobstrepen.

**HMK Z2942**  
 Geschikt voor middelzware schrobtaken. Voor het verwijderen van matige. Geschikt voor het dagelijks onderhoud harde vloeren.

## Belangrijk

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

## Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden! Na het uitdrogen van de impregnerende vloeistoffen en de conservering hebben deze geen gevaarlijke- of gezondheidsschadelijke eigenschappen.

## Opslag

Bewaar **HMK R183, HMK R187, HMK R157, HMK R159, HMK S232, HMK S234, HMK P324 en HMK P326** vorstvrij en gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge donkere plaats. **HMK R183, HMK R187, HMK R157, HMK R159, HMK S232, HMK S234, HMK P324 en HMK P326** kunnen circa 2 jaar bewaard worden.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.