

FRESCO SPECIAL FIX

Mineral fixer (English)
Minerale fixeer (Nederlands)

Fresco Special Fix is a fixation to fasten mineral surfaces as Fresco lime paint so they provide adhesion to (non-mineral) wall paints.

Ideal for

- Powdery, mineral surfaces

Characteristics

- Water based
- Matte
- Transparent
- Very environmentally friendly
- High adhesive strength
- Water vapour permeable
- VOC free
- Non-flammable
- Suitable for humid areas
- Little to no odour

Product specificaties

Application	Indoors
Surface	Reparation spots, surface with suction differences, highly absorbent surfaces, powdery and sanded surfaces, painted walls, well-maintained coats of water based paint and mineral paint qualities.
Colour	Transparent
Packaging	1L, 2,5L, 5L

Basic information for white paint at 20°C

Specific gravity	1 g/cm ³
Solid content	+/- 13% vol.
Gloss experience	Matt
Binder	Acrylic
Ph value	>7
Flash point	None
Resistant up to	60°C

VOC

Legal EU-limit	30gr
Product content	30gr
VOC classification	A/g

Surface preparation

The surface must be suitable for fixations. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection.

Reparation spots	Apply without further preparation.
Surface with suction differences	Apply without further preparation.
Highly absorbent surfaces	Apply without further preparation.
Powdery and sanded surfaces	Apply without further preparation.
Painted walls	Apply without further preparation.
Well-maintained coats of water based paint	Apply without further preparation.
Mineral paint qualities	Apply without further preparation.

Paint application

Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance.

Tools	Round or flat brush or roller.
Before use	Stir well and mix cans of the same paint and colour that will be used on the same wall together in a large bucket; and check the colour.
Coverage per layer Practical yield	15-20 m ² /L The yield depends on the surface, method of application, applied layer thickness, tools used, and application conditions.
Number of layers	Until saturation of the surface.
Recommended thickness dry layer Recommended thickness wet layer	13 microns 100 microns
Temperature	>10°C, <25°C (air, surface, and material) Relative humidity: max. 85%
Dilution	None
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Recoating	After drying, Frescp Special Fix is immediately recoatable with a new layer of Fresco Special Fix. If desired, Fresco Special Fix can also be recoated with any other type of paint from the Pure & Original collection which asks for a preparation with Fresco Special Fix.
Drying time at 20°C	
Drying time dust-free	60 min.
Recoating	12 hours


Durability and storage

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

Disposal guide

Empty pots and dried up paint	Household waste
Remaining paint	Household hazardous waste

Environment and health



Legal regulations

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

Technical advice

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

Safety

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

Disclaimer

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

Fresco Special Fix is een fixeer om minerale ondergronden als Fresco kalkverf te fixeren zodat ze hechting kunnen bieden aan (niet minerale) wandverven.

Gebruikersdoel

- Poederige, minerale ondergronden

Kenmerken

- Waterbasis
- Mat
- Transparant
- Zeer milieuvriendelijk
- Hoge hechtingskracht
- Sterk dampdoorlatend
- VOS vrij
- Onbrandbaar
- Toepasbaar in vochtige ruimtes
- Weinig tot geen geur

Product specificaties

Toepassing	Binnen
Ondergrond	Reparatie plekken, ondergronden met zuigingsverschillen, sterk zuigende ondergronden, poederige en verzande ondergronden, geschilderde wanden, watergedragen verflagen en minerale verfsoorten.
Kleuren	Transparant.
Verpakking	1L, 2,5L, 5L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht	1 g/cm ³
Vaste stofgehalte in volume	+/- 13% vol.
Glansbeleving	Mat
Bindmiddel	Acrylaat
Ph waarde	>7
Vlampunt	Geen
Bestand tot	60°C

VOS

Wettelijk EU-limiet	30gr
Inhoud product	30gr
VOS klasse	A/g

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor fixaties. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming.

Reparatie plekken	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Ondergronden met zuigingsverschillen	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Sterk zuigende ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Poederige en verzande ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Geschilderde wanden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Watergedragen verflagen	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Minerale verfsoorten	Opzetten zonder verdere voorbereiding.

Verwerking van de verf

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.

Gereedschap	Ronde of platte kwast of roller.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag Praktisch rendement	15-20 m ² /L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	Tot verzadiging van de ondergrond.
Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte	13 micron 100 micron
Temperatuur	>10°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Overschilderen	Fresco Special Fix is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Fresco Special Fix of andere verf uit het Pure & Original assortiment welke vraagt om Fresco Special Fix als voorbereiding.
Droogtijd bij 20°C	
Droogtijd stofvrij	60 min.
Overschildersbaar	4 uur


Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en opgedroogde verf
Resten verf

Restafval
Klein Chemisch Afval

Milieu en gezondheid

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Fresco Special Fix er et fikseringsmiddel for å fikse mineralske overflater som Fresco kalkmaling slik at de kan gi vedheft til (ikke-mineralske) veggmalinger.

Brukerformål

- Pulveraktige, mineralske underlag

Kjennetegn

- Vannbasert
- Matte
- Gjennomsiktig
- Veldig miljøvennlig
- Høy bindestyrke
- Meget dampgjennomtrengelig
- VOC-fri
- Ikke brennbart
- Brukes i fuktige områder
- Lite eller ingen lukt

Produktspesifikasjoner

Applikasjon	Innenfor
Substrat	Reparasjonsflekker, overflater med absorpsjonsforskjeller, sterkt sugende overflater, pudder- og siltede overflater, malte vegger, vannbaserte malingssjikt og mineralske malinger.
Farger	Gjennomsiktig.
Emballasje	1L, 2,5L, 5L

Grunndata ved 20°C hvit maling

Spesifikk vekt	1 g/cm ³
Faststoffinnhold i volum	+/- 13 % vol.
Skinn opplevelse	Matte
binder	akryl
PH verdi	>7
flammepunkt	Nei
Fil opp til	60°C

VOS

Lovlig EU-grense	30 gr
Produktinnhold	30 gr
VOS klasse	A/g

Forbehandling av underlaget

Underlaget skal være egnet for fiksering. Overflaten som skal males skal være ren, tørr og fri for støv og fett. God overflatebehandling hjelper malingsystemet i langtidsbeskyttelse.

Reparer flekker	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Underlag med sugeforskjeller	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Svært absorberende overflater	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Pulveraktige og siltede overflater	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
malte vegger	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Vannbårne malingslag	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Mineral maling	Sett opp uten ytterligere forberedelse.

Bearbeide malingen

Ikke mal i direkte sollys. Mal fra tørr overflate til våt, allerede malt overflate. Manglende overholdelse av behandlingsinstruksjoner, betingelser og/eller tørketider kan påvirke sluttresultatet og utseendet.

Verktøy	Rund eller flat børste eller rull.
For bruk	Rør godt og bland bokser av samme type maling og farge for bruk på samme vegg sammen i en stor bøtte; og inspiser fargen.
Dekning per lag Praktisk retur	15-20 m ² /L Utbyttet avhenger av underlaget, påføringsmetode, påført lagtykkelse, verktøy som brukes og påføringsbetingelser.
Antall lag	Inntil metning av underlaget.
Anbefalt tørrfilmtykkelse Anbefalt våtfilmtykkelse	13 mikron 100 mikron
Temperatur	>10°C, <25°C (luft, overflate og materiale) Relativ fuktighet: 85 % maks.
Fortynne	Ny
Etter bruk	Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.
Male over	Fresco Special Fix kan overmales umiddelbart etter tørking med et nytt lag Fresco Special Fix eller annen maling fra Pure & Original-serien som krever Fresco Special Fix som forberedelse.
Tørketid ved 20°C Tørketid støvfri Kan males	60 min. 4 timer


Holdbarhet og oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i originalemballasje på et tørt og frostfritt sted i 12 måneder.

Avfallsindikator

Tomme krukker og tørket maling
Restermaling

Restavfall
Lite giftig avfall

Miljø og helse

Juridiske resepter

Brukeren av dette produktet er pålagt å overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

Tekniske råd

Ikke alle underlag som forekommer i praksis og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det er derfor lurt å konsultere leverandøren din i spesifikke situasjoner.

Denne tekniske informasjonen er satt sammen i henhold til den nyeste maleteknikken. Ansvar for den generelle gyldigheten av disse instruksjonene må avvises, da påførings- og bearbeidingsmetoder er utenfor vår kontroll og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av arbeidsmetoden etter den profesjonelle installatørens skjønn.

Sikkerhet

Malingen er irriterende for hud og øyne. Ved kontakt, skyl med mye vann og kontakt lege umiddelbart. Oppbevar malingen utilgjengelig for barn. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten muntlig, skriftlig eller prøvetid - er ment som en veiledning og er gitt med de beste intensjoner og god tro. Informasjonen er basert på mange års felterfaring og forskning, men uten garanti, ettersom applikasjonskunnskaper og betingelser er utenfor vår kontroll. For mer informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ytelsen til produktene som følge av feil bruk eller utover verdien av varene levert av oss. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Fresco Special Fix est un fixateur pour surfaces minérales fermes somme Fresco meulage à la chaux hironnelle à la cruche donne adhérence aux peintures murales (non minérales).

Objectif de l'utilisateur

- Substrats poudreux et minéraux

Les caractéristiques

- À base d'eau
- Devait
- Transparent
- Très respectueux de l'environnement
- Haute force de liaison
- Très perméable à la vapeur
- Sans VOS
- Non inflammable
- Utilisé dans les zones humides
- Peu ou pas d'odeur

Spécifications du produit

Application	Dans
Substrat	Réparer les taches, les surfaces avec des différences d'absorption, les surfaces très absorbantes, les surfaces poudreuses et envasées, les murs peints, les couches de peinture à l'eau et les peintures minérales.
Couleurs	Transparent.
Emballage	1L, 2.5L, 5L

Données de base à 20°C peinture blanche

Poids spécifique	1g/cm ³
Teneur en solides par volume	+/- 13%vol.
Expérience cuir classeur	Devait acrylique
PH	> 7
point de rupture	non
Fichier jusqu'à	60°C

VOS

Frontière légale de l'UE	30 grammes
Contenu du produit	30 grammes
Classe VOS	Un / g

Prétraitement du substrat

Le support doit être adapté à la fixation. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. Un bon traitement de surface aide le système de peinture à assurer une protection à long terme.

Réparer les taches	Mise en place sans autre préparation.
Substrat avec différences d'aspiration	Mise en place sans autre préparation.
Surfaces très absorbantes	Mise en place sans autre préparation.
Surfaces poudreuses et limoneuses	Mise en place sans autre préparation.
Murs peints	Mise en place sans autre préparation.
Peintures à l'eau	Mise en place sans autre préparation.
Peinture minérale	Mise en place sans autre préparation.

Peintures de processus

Ne pas peindre en plein soleil. Peignez d'une surface sèche à une surface humide déjà peinte. Le non-respect des instructions de traitement, des conditions et/ou des temps de séchage peut affecter le résultat final et l'apparence.

Outil	Brosse ou rouleau rond ou plat.
Pour utilisation	Bien mélanger et mélanger dans un grand seau des pots du même type de peinture et de couleur à utiliser sur le même mur. et inspectez la couleur.
Couverture par équipe Retour pratique	15-20 m ² /L Le rendement dépend du substrat, de la méthode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée, des outils utilisés et des conditions d'application.
Nombre d'équipes	Jusqu'à saturation du substrat.
Épaisseur de film sec recommandée Épaisseur de film humide recommandée	13 microns 100 microns
Température	> 10°C, <25°C (air, surface et matériau) Humidité relative : 85 % max.
Diluer	Nouveau
Après utilisation	Nettoyez les mains et les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.
Peindre	Fresco Special Fix peut être recouvert immédiatement après séchage avec une nouvelle couche de Fresco Special Fix ou une autre peinture de la série Pure & Original qui nécessite Fresco Special Fix en préparation.
Temps de séchage à 20°C Temps de séchage sans poussière Peut être peint	60 min. 4 heures


Durée de conservation et conditions de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et à l'abri du gel pendant 12 mois.

indicateur de déchets

Pots vides et peinture séchée
Peinture résiduelle

Déchets résiduels
Petits déchets toxiques

Environnement et santé

Prescriptions légales

L'utilisateur de ce produit est tenu de se conformer aux lois nationales sur la santé, la sécurité et l'environnement.

Conseils techniques

Tous les substrats rencontrés dans la pratique et leur prétraitement ne peuvent pas être inclus dans cette fiche technique. Il est donc conseillé de consulter votre fournisseur dans des situations particulières.

Ces informations techniques ont été compilées selon la dernière technique de peinture. Responsabilité pour le La validité générale de ces instructions doit être rejetée, car les méthodes d'application et de traitement sont indépendantes de notre volonté et des différences majeures dans la nature du support nécessitent toujours un ajustement de la méthode de travail à la discrétion de l'installateur professionnel.

Sécurité

La peinture est irritante pour la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Gardez la peinture hors de portée des enfants. Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage.

Avertissement

Les informations contenues dans nos fiches techniques et conseils techniques - qu'ils soient oraux, écrits ou probatoires - se veulent indicatifs et sont donnés avec les meilleures intentions et la bonne foi. Les informations sont basées sur des années d'expérience et de recherche sur le terrain, mais sans garantie, car les compétences d'application et les conditions sont hors de notre contrôle. Pour plus d'informations, contactez nos revendeurs ou consultez notre site internet. Nous ne pouvons être tenus responsables de la performance des produits résultant d'une mauvaise utilisation ou au-delà de la valeur des marchandises fournies par nous. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.

Fresco Special Fix ist ein Fixierer, um mineralische Untergründe wie Fresco Kalkfarbe so zu fixieren, dass sie auf (nicht mineralischen) Wandfarben haften.

Benutzerzweck

- Pulverförmige, mineralische Untergründe

Eigenschaften

- Auf wässriger Basis
- Matte
- Transparent
- Sehr umweltfreundlich
- Hohe Haftfestigkeit
- Sehr dampfdurchlässig
- VOS-frei
- Nicht brennbar
- Anwendbar in Feuchträumen
- Wenig bis kein Geruch

Produktspezifikationen

Anwendung	Innerhalb
Substrat	Reparaturstellen, Untergründe mit unterschiedlicher Saugfähigkeit, stark saugende Untergründe, staubige und verschlammte Untergründe, gestrichene Wände, wasserbasierte Farbschichten und mineralische Anstriche.
Farben	Transparent.
Verpackung	1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter

Grunddaten bei 20°C weißer Lack

Bestimmtes Gewicht	1g/cm ³
Feststoffgehalt im Volumen	+/- 13% vol.
Glänzende Erfahrung	Matte
Bindemittel	Acryl-
PH Wert	>7
Flammpunkt	Nein
Datei bis	60 Grad

VOS

Gesetzliche EU-Grenze	30gr
Produktinhalt	30gr
VOS-Klasse	A/g

Vorbehandlung des Untergrundes

Der Untergrund muss für Befestigungen geeignet sein. Die zu lackierende Oberfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Eine gute Oberflächenvorbereitung trägt zum langfristigen Schutz des Lacksystems bei.

Reparaturstellen	Aufbau ohne weitere Vorbereitung.
Untergründe mit Saugunterschieden	Aufbau ohne weitere Vorbereitung.
Stark absorbierende Oberflächen	Aufbau ohne weitere Vorbereitung.
Pudrige und verschlammte Oberflächen	Aufbau ohne weitere Vorbereitung.
bemalte Wände	Aufbau ohne weitere Vorbereitung.
Farbschichten auf Wasserbasis	Aufbau ohne weitere Vorbereitung.
Mineralfarben	Aufbau ohne weitere Vorbereitung.

Verarbeitung der Farbe

Nicht in direktem Sonnenlicht streichen. Malen Sie von einer trockenen Oberfläche auf eine nasse, bereits gestrichene Oberfläche. Die Nichtbeachtung von Verarbeitungshinweisen, Bedingungen und/oder Trocknungszeiten kann das Endergebnis und Aussehen beeinträchtigen.

Werkzeug	Rund- oder Flachpinsel oder Rolle.
Für den Einsatz	Gut umrühren und Dosen der gleichen Farbe und Farbe für die Verwendung an der gleichen Wand in einem großen Eimer mischen; und prüfen Sie die Farbe.
Abdeckung pro Schicht Praktische Rückgabe	15-20 m ² /l Die Ergiebigkeit ist abhängig vom Untergrund, Auftragsverfahren, aufgetragener Schichtdicke, verwendeten Werkzeugen und Auftragsbedingungen.
Anzahl der Schichten	Bis zur Sättigung des Substrats.
Empfohlene Trockenschichtdicke Empfohlene Nassfilmdicke	13 Mikron 100 Mikrometer
Temperatur	>10°C, <25°C (Luft, Oberfläche und Material) Relative Luftfeuchtigkeit: 85 % max.
Verdünnen	Neu
Nach Gebrauch	Hände und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.
übermalen	Fresco Special Fix kann sofort nach dem Trocknen mit einer neuen Schicht Fresco Special Fix oder einer anderen Farbe aus dem Pure & Original-Sortiment überstrichen werden, die Fresco Special Fix als Vorbereitung benötigt.
Trocknungszeit bei 20 °C Trockenzeit staubfrei Lackierbar	60min. 4 Stunden


Haltbarkeit und Lagerbedingungen

In Originalverpackung trocken und frostfrei 12 Monate lagern.

Abfallanzeige

Leere Gläser und getrocknete Farbe
Restfarbe

Restmüll
Kleiner Giftmüll

Umwelt und Gesundheit

Gesetzliche Vorschriften

Der Benutzer dieses Produkts muss die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einhalten.

Technischer Rat

Nicht alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Vorbehandlung können in dieses Technische Merkblatt aufgenommen werden. Es ist daher ratsam, in bestimmten Situationen Ihren Lieferanten zu konsultieren.

Diese Technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Lackiertechnik zusammengestellt. Haftung für die Allgemeingültigkeit dieser Hinweise ist abzulehnen, da Auftrags- und Verarbeitungsverfahren außerhalb unseres Einflussbereiches liegen und größere Unterschiede in der Beschaffenheit des Untergrundes stets eine Anpassung der Arbeitsweise nach Ermessen des Fachverlegers erfordern.

Sicherheit

Die Farbe reizt Haut und Augen. Bei Kontakt mit viel Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Bewahren Sie die Farbe außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

Haftungsausschluss

Die in unseren Spezifikationsblättern und technischen Ratschlägen enthaltenen Informationen - ob mündlich, schriftlich oder auf Probe - sind als Richtlinie gedacht und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Die Informationen basieren auf jahrelanger Felderfahrung und Recherche, jedoch ohne Gewähr, da Anwendungskompetenz und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Händler oder besuchen Sie unsere Website. Wir haften nicht für die Leistung der Produkte, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder über den Wert der von uns gelieferten Waren hinausgehen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.