

PRODUCTOMSCHRIJVING

Stuccopuro is een minerale en kunststof gebonden binnenpleister geschikt voor wanden in droge ruimtes en heeft een matte betonlook uitstraling. De decoratieve pasta is klaar voor gebruik.

GEBRUIK

- Het op decoratieve wijze afwerken van wanden in droge ruimtes, zoals woonkamers, slaapkamers, hotelkamers, winkels, etc.

EIGENSCHAPPEN

- Het decoreren/afwerken van wanden
- Bijzondere stucco uitstraling
- Gebruiksklaar
- In 60 unieke kleuren
- Makkelijk verwerkbaar

WIJZE VAN AANBRENGEN

STUCCOPURO WANDAFWERKING

Stuccopuro wordt aangebracht in twee lagen. Voordat u de eerste laag Stuccopuro aanbrengt, dient het oppervlak glad, schoon en vrij van oneffenheden te zijn.

VOORBEREIDING (dag 1)

Stuccopuro wandafwerking (op basis van een vlakke, sausklare ondergrond, bijvoorbeeld Ardex R1)

Wanden dienen ten alle tijde behandeld te worden met MCG Grondeermiddel.

Wij adviseren MCG Grondeermiddel als primer voor gebruik op absorberende oppervlakken. Voor niet-zuigende ondergronden kan de MCG onverdund gebruikt worden. Voor zuigende ondergronden eventueel 1 op 1 verdunnen met water. MCG kan met een vacht- of schuimroller egaal aangebracht worden.

AANBRENGEN STUCCOPURO (dag 2)

Wanneer de primer droog is, kan er worden gestart met de verwerking van de eerste laag Stuccopuro. De pasta kan worden aangebracht met een RVS stukadoorsmes of flexibele RVS stukadoorsspaan. Verdeel de eerste laag zo gelijkmatig mogelijk voor een gelijke dikte over het gehele oppervlak. Breng de laag zodanig aan dat er spaanslagen ontstaan. De eerste laag is bepalend voor de uiteindelijke Stuccopuro-look.

Nadat de eerste laag voldoende is opgedroogd (handdroog), kan de tweede en laatste laag Stuccopuro worden aangebracht. Let er bij het aanbrengen van deze tweede laag op dat - voor een optimaal effect - hetzelfde stukadoorsmes wordt gebruikt dat voor het aanbrengen van de eerste laag Stuccopuro is gebruikt. De tweede laag dient zo dun mogelijk over de basa heen geschraapt te worden (0.1-0.5 mm)

Optioneel kan voor een extra levendige uitstraling de Stuccopuro na de tweede laag worden beneveld met water, waarna je het oppervlak met dezelfde RVS stukadoorsspaan nog eens kunt doorpleisteren.

AFWERKING

Voor het gewenste eindresultaat/voor de gewenste bescherming kan de Stuccopuro wand afgewerkt met SA PU Protect Mat 24 uur na het aanbrengen van de tweede laag Stuccopuro kan de wand afgewerkt worden met SA PU Protect Mat. De SA PU Protect Mat kan door middel van een microvezelroller worden aangebracht op het oppervlak.

Afwerking van het product optioneel.

Houd er rekening mee dat – afhankelijk van de wensen van de klant, temperatuur, vochtigheid, werkwijze en/of lokale gewoonten – de eigenschappen van het product op het gebied van droging, hardheid, (ver)werkbaarheid en korrelgrootte kunnen variëren.

!! Let op: nadat de Stuccopuro is aangebracht op de wand, mag de wand – in verband met de samenstelling van het Stone Age-product – naderhand (dus ook wanneer de wand al in gebruik is!) nooit met tape worden afgeplakt. Zo worden mogelijk storende afdrucken voorkomen, welke schade kunnen toebrengen aan de wand. Stone Age aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontstane schade, indien de betreffende wand tegen dit voorschrift in toch met tape wordt afgeplakt.



APPLICATIE VOORWAARDEN

- Vereiste kamertemperatuur van 18 - 25 °C
- Vereiste materiaal- en oppervlaktetemperatuur van 12 - 18 °C
- Relatieve vochtigheid: 40 - 70%

VERBRUIK

Stuccopuro Primer	: +/- 50-100 gram per m ²
Stuccopuro 1e laag	: +/- 200-300 gram per m ²
Stuccopuro 2e laag	: +/- 100-200 gram per m ²
SA PU Protect Mat	: +/- 50-100 gram per m ²

PRESENTATIE

- Stuccopuro : emmer van 4 kilogram, klaar voor gebruik
- Stuccopuro : emmer van 7 kilogram, klaar voor gebruik

BEWAARTERMIJN

Tot 12 maanden na de productiedatum, mits gesloten bewaard in de originele emmer en niet blootgesteld aan extreme weersomstandigheden en/of vochtigheid.

DUURZAAMHEID

Stuccopuro wordt op een zorgvuldige manier vervaardigd om de CO₂-uitstoot te minimaliseren, natuurlijke bronnen te beschermen en zowel afval als mogelijke milieu- en gezondheidsrisico's te verminderen. Stuccopuro is een 100% ecologisch en natuurlijk product.



SPECIFICATIES

Type / Uiterlijk	: Pasta
Volumieke massa, Stuccopuro	: Voor aanbrenging 1.300 kg / m ³ , Uitgehard 1.800 kg / m ³
Maximale levensduur van het Stuccopuro mengsel	: 7 uren
Weerstandsspecificaties (EN 1015-11):	
- Flexie na 28 dagen	: >10 N/mm ²
- Maximaal aan te brengen dikte, Stuccopuro 1 ^e laag	: 0,2 tot 0,5 mm per laag
- Maximaal aan te brengen dikte, Stuccopuro 2 ^e laag	: 0,1 tot 0,5 mm per laag
- Vuurbestendigheid (EN 13501-1)	: A1

SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Dit product bevat acrylaatdispersie. Vermijd contact met ogen en huid, evenals inademing van stof. Gebruik rubberen handschoenen. Buiten het bereik van kinderen houden. Stuccopuro producten niet aanbrengen bij een kamertemperatuur lager dan 5°C of boven 30°C. Lege emmers dienen te worden weggegooid in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

AANVULLENDE GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over het veilig hanteren, opslaan en afvoeren van chemische producten, dienen gebruikers van deze producten kennis te nemen van het meest recente veiligheidsinformatieblad ten aanzien van fysieke, ecologische, toxicologische en andere veiligheid gerelateerde gegevens.

DISCLAIMER

Deze informatie en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het gebruik van Stone Age-producten, wordt te goeder trouw verstrekt op basis van onze huidige ervaring(en) en productkennis. Deze informatie geldt ten aanzien van producten die onder normale omstandigheden en op correcte wijze zijn opgeslagen, behandeld en aangebracht, in overeenstemming met de adviezen van Stone Age. In de praktijk zijn verschillen in materialen, ondergronden en feitelijke (werk)omstandigheden ter plaatse van dien aard, dat geen enkele garantie met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid (die voortvloeit uit welke rechtsverhouding dan ook) kan worden afgeleid uit deze informatie of van eventuele (zowel mondeling als schriftelijk) door Stone Age verstrekte adviezen.

De gebruiker van de producten dient de geschiktheid van de producten te testen voor de beoogde toepassing en het beoogde doel. Stone Age behoudt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten ten allen tijde te wijzigen. De eigendomsrechten van zowel Stone Age als derden moeten worden gerespecteerd. Alle opdrachten aan Stone Age zijn onderworpen aan de huidige van toepassing zijnde verkoop- en leveringsvoorwaarden.

CE KEURMERK

De geharmoniseerde Europese norm EN 13813 „ Bedekkingsmateriaal en vloerbedekkingen – materiaaleigenschappen en -vereisten” geeft specifieke vereisten ten aanzien van dekvloeren bij het gebruik in vloerconstructies. Structurele dekvloeren of coatings, welke bijvoorbeeld bijdragen aan het draagvermogen van de constructie, zijn uitgesloten van deze norm. Zowel kunstharsvloeren als cementgebonden dekvloeren vallen onder deze norm. Deze vloeren dienen CE-gelabeld zijn volgens bijlage ZA. 3, tabel ZA. 1.5 en 3.3 en voldoen aan de eisen van de Bouwproductenrichtlijn (89/106).



Stone Age B.V.
Butaanstraat 10
7463 PG RIJSSEN - Nederland

13¹

EN 13813 SR-B1.5

Primers/sealers

Vuurbestendigheid:	A1
Vrijkomende corrosieve substanties:	SR
Waterdoorlatendheid:	NWP
Slijtvastheid:	NPD
Hechtingssterkte:	B1.5
Schokbestendigheid:	NPD
Geluidsisolatie:	NPD
Geluidsabsorptie:	NPD
Hittebestendigheid:	NPD
Chemische bestendigheid:	NPD

¹ De laatste twee cijfers van het jaar waarin de kwalificatie werd toegekend.

² NPD = No Performance Determined (geen prestatie vastgesteld).

³ NWP = Not Water Proof (het materiaal is niet waterdicht en neemt water op)